Fiche Technique Produit

Sable 0/2 calcaire
SEC TP - Carrière de CRAZANNES (17)

AMENDEMENT MINERAL BASIQUE
Carbonates de calcium d'origine naturelle - Classe I
NF U44-001

Résultats d'analyses AUREA 2023

Produit utilisable en Agriculture Biologique selon règlement CE n°834/2007

Caractéristiques

pH	9,3	
Valeur neutralisante (VN)	51,0	
Oxyde de calcium (CaO)	90,7	%
Oxyde de Magnésium (MgO)	<0,47	%
Solubilité carbonique (S) CaCO3	26,0	%
Taux d'humidité (H_2O)	6,3	%

Innocuité

Arsenic (As)	1,020	mg/kg
Cadmium (Cd)	0,34	mg/kg
Chrome (Cr)	5,76	mg/kg
Cuivre (Cu)	<9,6000	mg/kg
Mercure (Hg)	<0,090	mg/kg
Molybdène (Mo)	<0,960	mg/kg
Nickel (Ni)	1,71	mg/kg
Plomb (Pb)	<2,35	mg/kg
Sélénium (Se)	<0,37	mg/kg
Zinc (Zn)	8,86000	mg/kg

Finesse de mouture (Fin.)

Passant à 1,6 mm	86,3	%
Passant à 1 mm	71,7	%
Passant à 0,63 mm	60,1	%
Passant à 0,5 mm	56,0	%
Passant à 0,250 mm	43,1	%
Passant à 0,2 mm	39,0	%
Passant à 0,160 mm	35,4	%
Passant à 0,125 mm	30,0	%
97% minimum passant au tamis de	2,416	mm
80% minimum passant au tamis de	1,341	mm
50% minimum passant au tamis de	0,384	mm



Classe d'amendement



Conditionnement

Vente en vrac à la carrière. Livraison possible.

Stockage

Stockage à l'abri des intempéries.

ETM

Ne pas dépasser les flux cumulés de la norme.

Sécurité

Le produit ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en vigueur.

Contact

Carrière SEC TP - Crazannes
1, Les Justices
17 250 PLASSAY
05-46-90-29-47
05-46-91-82-86
romuald.fouche@eurovia.com

Fiche Technique Produit établie par DTE Sud Ouest - Version 11/2023