


<b>DATE des ESSAIS</b>	03/10/2023	<b>REFERENCE</b>	23LIM0008-P016
<b>CHANTIER</b>	CRAZANNES	<b>AGENCE</b>	Carrière de SEC TP - Crazannes
<b>GRANULAT</b>	40/71 Recyclé Val 2	<b>TECHNICIEN</b>	Angéline Lassance

Echantillon	112	140	125	100	80	71	56	50	40	20	2	1	0,63	0,5	0,08	0,063
49-2	100	100	100	100	100	83	47		15	2	1	1	1	1	1	1

Echantillon	Dmax	VBS	Ip	W nat.	IPI	LA	MDE	M.V.R.	FR	DG			Classification G.T.R.
49-2	71	NC		3,8									D3



**OBSERVATIONS**  
 Dérogation à la norme NF P 94-056 : Visuellement, et par expérience, le technicien détermine la fin d'un tamisage en fonction de la quantité de matériau qui passe au travers du tamis.

Version  
nov-10